

**AQUAPANEL®**

# Fugen- und Flächenspachtel - weiss

*Zementgebundene Spachtelmasse zur  
Hand- und Maschinenverarbeitung*



AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiss ist eine zementäre Spachtelmasse zur vollflächigen Verspachtelung bis zu einer Schichtdicke von 5 mm von AQUAPANEL® Cement Board Indoor (Wand und Decke) und AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (Decke), z.B. vor dem Auftrag von Dekorputzen oder Anstrichen. Einsetzbar für innen und außen.

**Untergrund/Vorbehandlung**

AQUAPANEL® Cement Boards müssen fest auf tragfähiger Unterkonstruktion montiert, trocken, sauber und staubfrei sein. Der Untergrund wird mit AQUAPANEL® Grundierung-innen grundiert.

**Anmachen**

20 kg AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiss in ca. 6,8 l kaltes, sauberes Wasser einrühren (0,34 l Wasser/kg AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiss). Empfohlen wird eine Rührmaschine mit ca. 600 U/min. Sauberes Anmachgefäß und Werkzeug verwenden.

**Verarbeitung**

Werkzeuge: Glättkelle/Traufel/Schraubgriffspachtel  
Hilfswerkzeuge bei vollflächiger Spachtelung: Abziehlatte/  
Zahnsachtel mit Zahnung 8/8 mm.

AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiss mind. 4 mm dick auftragen und eben verziehen, ggf. mit Zahnsachtel 8/8 mm durchkämmen, AQUAPANEL® Gewebe ganzflächig mit ca. 10 cm Stoßüberlappung oberflächennah eindrücken und dünn überziehen.

Zur Herstellung tapezierfähiger und streichfähig gefilterter Flächen die erste Schicht nach Verfestigung nochmals 2-3 mm dick mit AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiss überziehen. Nach Versteifungsbeginn mit Filz- oder Schwammscheibe filzen und ggf. mit Glättkelle oder Traufel glätten. Geräte und Werkzeuge nach dem Gebrauch sofort mit klarem Wasser reinigen.

Maschinenverarbeitung des AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiss:

Maschine:

- Knauf PFT Ritmo 230V

Zubehör:

- Feinputzset Ritmo kpl
- Luftkompressor DT4.16 230V 50/60Hz mit 1m Kabel und Schukostecker RAL2004
- Drucksteuerung Ritmo Druckschalter
- Pumpeneinheit A3-2L kpl

**Verbrauchsmengen**

ca. 0,7 kg/m<sup>2</sup>/mm (bei vollflächiger Spachtelung)

**Verarbeitungszeit**

Vom Einrühren an ca. 45 Minuten bis Versteifungsbeginn. Unsaubere Gefäße und Werkzeuge sowie hohe Temperaturen oder Wind verkürzen den Verarbeitungszeitraum. Material nach Versteifungsbeginn nicht mehr verwenden.

Verarbeitungszeit bei manueller Verarbeitung:  
ca. 16-20 Minuten/m<sup>2</sup> (inkl. Gewebereinlage).

Verarbeitungszeit bei maschineller Verarbeitung:  
ca. 11-12 Minuten/m<sup>2</sup> (inkl. Gewebereinlage).

**Verarbeitungstemperatur /-klima**

Erst verspachteln, wenn sich AQUAPANEL® Cement Board den klimatischen Umgebungsbedingungen angepasst haben. Die Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur darf + 5 °C nicht unterschreiten.

**Lieferform/Lagerung**

- 20 kg/Sack
- Säcke trocken lagern. Beschädigte Säcke umfüllen und zuerst verarbeiten.
- Ca. 12 Monate im ungeöffneten Gebinde lagerfähig

**Hinweise**

Reste nicht in den Ausguss oder WC leeren, sondern nach Abbinden mit Wasser mit dem Hausmüll entsorgen.

Artikel-Nr./Item code: 131095