

AQUAPANEL®

Gewebe - aussen

Weitmaschiges Glasgewebe



AQUAPANEL® Gewebe - aussen ist ein weitmaschiges Glasgewebe mit Schiebefestausrüstung, hergestellt aus textilen Glasfilamentfasern mit einem Nenndurchmesser $< 5 \mu\text{m}$. AQUAPANEL® Gewebe - aussen wird zur Armierung des AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtels und des AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiss (Decke Outdoor) verwendet.

Materialkennwerte

Flächengewicht	ca. 200 g/m ²
Lichte Maschenweite	5 x 5 mm
Anfangsreifestigkeit	ca. 2500 N/5 cm
Dicke	0,8 mm
Breite	100 cm
Lnge	50 m
Farbe	blau

Verarbeitung

AQUAPANEL® Klebe- und Armiermrtel 5–7 mm dick auftragen, eben und fluchtgerecht verziehen. Diagonal von den Ecken aller Gebudeffnungen wird ein Armierungsstreifen ca. 30 x 50 cm aus AQUAPANEL® Gewebe - aussen angebracht. Der Gewebestreifen ist direkt vom Eck beginnend unter der eigentlichen Gewebelage anzuordnen. Anschließend ganzflchig das AQUAPANEL® Gewebe - aussen horizontal, faltenfrei, oberflchennah und mit 10 cm Stoberlappung einbetten.

Bei Deckenflchen AQUAPANEL® Fugen- und Flchenspachtel 3-5 mm dick auftragen, eben und fluchtgerecht verziehen. Anschließend ganzflchig das AQUAPANEL® Gewebe - aussen faltenfrei, oberflchennah und mit 10 cm Stoberlappung einbetten.

Bei Putzstrukturen < 1 mm Dicke bzw. bei streichfhigen, gefilzten Oberflchen ist AQUAPANEL® Armierungsband (33 cm) ber den Plattensten als zustzliche Armierung erforderlich, das AQUAPANEL® Fugenband (10 cm) kann dann entfallen.

Materialverbrauch

ca. 1,10 - 1,15 m fr 1 m² Putzflche

Verarbeitungszeit

Wandbereich ca. 3-4 Minuten/m²
Deckenbereich ca. 4-5 Minuten/m²

Lieferform/Lagerung

100 cm breite Rollen  50 m.

Trocken lagern und gegen Feuchtigkeit schtzen.

Artikel-Nr. / Item code: 58546